

Рекомендуемые толщины рамок и стекол
для изготовления стеклопакетов при максимально допустимой площади.

толщина рамки, мм	толщина стекла, мм	максимальная площадь, м2
6	4	0,9
8	4	1,2
10	4	1,5
12	4	1,8
14	4	2,1
16	4	2,4
18	4	2,7
20	4	3
6	6	1,3
8	6	1,7
10	6	2,1
12	6	2,5
14	6	2,9
16	6	3,3
18	6	3,7
20	6	4,1
6	8	1,8
8	8	2,3
10	8	2,8
12	8	3,3
14	8	3,8
16	8	4,3
18	8	4,8
20	8	5,3
6	10	2,4
8	10	3
10	10	3,6
12	10	4,2
14	10	4,8
16	10	5,4
18	10	6
20	10	6,6
6	12	3,1
8	12	3,8
10	12	4,5
12	12	5,2
14	12	5,9
16	12	6,6
18	12	7,3
20	12	8

Данные рассчитаны согласно действующим ГОСТам и СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов».

В случае несоблюдения указанных рекомендаций, возможен эффект «залипания стекол», вызванный недостаточной дистанцией стекол друг от друга и иные негативные последствия.